

サファリ

ラミネートフィルム

表面をエンボス加工したビニールフィルムにアクリル系のラミネート用接着剤を使用。ライナーは表面平滑性の高いポリコートされた剥離紙を使用。フロアグラフィック用ラミネートフィルムでアメリカの工業規格ASTM D2047に適合した高い耐スリップ性を持ち、Flexサラに印刷した画像にラミネートする事により高品質、耐久力に優れた個性あふれる床広告が手軽にできます。Flexサラ以外の耐水性印刷材との併用で短期フロアグラフィックにも使用できます。

製品仕様

材質	エンボス加工を施したビニール		
構成と厚み	構成	厚み	加工精度
	フィルム	163ミクロン	±10%
	接着層	36～38ミクロン	±3ミクロン
	ライナー	104ミクロン	±10%
耐薬品性	水	◎	
	オイル	○	
	洗剤	○	
耐スリップ性	ASTM D 2047 適合		
適用環境	屋内用 (-40℃～80℃)		
耐用耐用期間	6ヶ月		
粘着力	300～700g/sq cm ASTM D-2979-88		
最終耐剥離強度	38～75kg/m (72時間後)		
適合規格	ASTM 規格		

木製の床には使用できません。