

# スタット

## 製品情報

1mil（25ミクロン）のポリエステルフィルムにラミネート用接着剤、ライナーは表面平滑性の高いセパレートフィルムを使用。光の反射が少ない半光沢の仕上り。擦り傷に強く、伸縮も少なく、耐薬品性、耐湿性に優れ、屋外の厳しい環境の中でも画像を保護できます。

用途として ラベル・装飾・デジタル画像の保護等に使用できます。

### 製品仕様

|          |                       |            |         |
|----------|-----------------------|------------|---------|
| 材質       | Polyester             |            |         |
| フィルムの厚み  | 25 ミクロン               |            |         |
| フィルム表面   | 半光沢                   |            |         |
| 構 成 と 厚み | 構 成                   | 厚 み        | 加工精度    |
|          | フィルム                  | 25 ミクロン    | ±10%    |
|          | 接着層                   | 23～25 ミクロン | ±3 ミクロン |
|          | ライナー                  | 50 ミクロン    | ±10%    |
| 耐薬品性     | ガソリン                  | ○          |         |
|          | トルエン                  | △          |         |
|          | 水                     | ◎          |         |
| 紫外線遮断性能  | なし                    |            |         |
| 適 用      | 屋内・屋外両用               |            |         |
| 許容温度範囲   | -40℃～125℃             |            |         |
| 加工最低温度   | 10℃                   |            |         |
| 保存期間     | 2 年 温度 20～25℃ 湿度約 50% |            |         |
| 適合規格     | U L 規格 9 6 9 に適合      |            |         |