

銘柄コード				
銘柄		TWF55 P22U8C		
構成	分類 表面基材	上質紙 55K		
	分類 粘着剤	アクリル系 エマルジョン型		
	分類 剥離紙	上質ダイレクト 色:クリーム		
分類	項目	特性値	測定方法	
表面基材	坪量	64 g/m <sup>2</sup>	JIS-P-8124	
	厚さ	75 μm	JIS-P-8118	
剥離紙	坪量	84 g/m <sup>2</sup>	JIS-P-8124	
	厚さ	91 μm	JIS-P-8118	
製品	坪量	167 g/m <sup>2</sup>	JIS-P-8124	
	厚さ	180 μm	JIS-P-8118	
	粘着力	対SUS	784 N/m	180° 剥離 剥離速度 0.3m/分
		対PE	549 N/m	
	ループタック		463 N/m	JIS-Z-0237に準ずる
	ボールタック		ボールNo. 13	
	剥離力	0.3 m/分	2.9 N/m	上紙剥離 180° 剥離
10 m/分		5.9 N/m		

補足) 特性値は、製品規格値ではありません。