

銘柄コード				
銘柄		PETM50/OPT1/L11C		
構成	分類 表面基材	透明PETマット 50 μ m		
	分類 粘着剤	アクリル系 溶剤型		
	分類 剥離紙	上質片面ポリラミ 色:クリーム		
分類	項目	特性値	測定方法	
表面基材	坪量	70 g/m ²	JIS-P-8124	
	厚さ	55 μ m	JIS-P-8118	
剥離紙	坪量	130 g/m ²	JIS-P-8124	
	厚さ	150 μ m	JIS-P-8118	
製品	坪量	221 g/m ²	JIS-P-8124	
	厚さ	222 μ m	JIS-P-8118	
	粘着力	対SUS	627 N/m	180° 剥離 剥離速度 0.3m/分
		対PE	118 N/m	
	ループタック		—	
	ボールタック		ボールNo. 5	JIS-Z-0237に準ずる
	剥離力	0.3 m/分	2.9 N/m	上紙剥離 180° 剥離
10 m/分		5.9 N/m		

補足) 特性値は、製品規格値ではありません。